

Alessi Acrílico Pisos Premium Fosco Suave



Indicação de uso

ALESSI ACRÍLICO PISOS PREMIUM foi especialmente desenvolvido para quem busca uma tinta com super resistência à abrasão e ao tráfego de pessoas. Sua formulação de altíssima qualidade, oferece grande resistência aos rigores do sol e da chuva, além de alto rendimento, excelente aderência e cobertura. É a tinta ideal para aplicação sobre superfícies externas e internas de pisos cimentados em quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer, demarcações de garagens, pisos comerciais e outras áreas de concreto rústico. Possui fácil aplicação e rápida secagem, além de excelente aderência aos mais diferentes tipos de superfícies. Acabamento Fosco Suave: confere baixo nível de brilho. O acabamento fosco suave oferece nobreza, embelezamento e proteção para seus pisos.

Principais atributos

Alta Aderência - Maior Fixação	Super Resistência - Maior Durabilidade
Ótima Cobertura + Rendimento	Rendimento
Exterior e Interior.	Acabamento Fosco Suave.

Informações Técnicas

Classificação: norma NBR 15.079 e norma NBR 11.702 da ABNT tipo 4.5.14.	Categoria: premium.
Composição: emulsão acrílica modificada, pigmentos, ativos e inertes, cargas minerais, coalescentes e água.	
Cores disponíveis: conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores	
Peso específico: 1,25-1,35 g/cm ³	Sólidos por peso: 35-45 %
Sólidos por volume: 25-35 %	VOC: <10 g/litros

Informações de Aplicação

Rendimento Acabado considerando 3 demãos	Aplicação	Demãos	Diluição com água potável	Secagem*
18L: 134m ² 16L: 118m ² 3,6L: 26,6m ² 3,2L: 23,6m ² 0,9L: 6,6m ² 0,8L: 6m ²	Rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.	Aplicar 2 a 3 demãos dependendo do estado da superfície.	De 10 a 20% entre demãos. Em áreas não seladas diluir 30% na primeira demão.	Entre demãos: 4 horas. Tráfego de pessoas: 48 horas. Tráfego de veículos: 72 horas.

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. *Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

Preparação da Superfície

(Norma ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:
CIMENTO NÃO QUEIMADO, CONCRETO E FIBROCIMENTO NOVOS: aguardar secagem e cura completa por 30 dias (no mínimo).
SUPERFÍCIES COM FUNGOS OU BOLOR: lavar com uma mistura com água sanitária em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
CIMENTO FRACO E DESAGREGADO: obrigatoriamente raspar e/ou lixar a superfície e trate com ALESSI FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES.
CIMENTO QUEIMADO: preparar solução de ácido muriático sendo: 2 partes de água e 1 parte de ácido muriático. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Advertência no uso e manuseio

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem.
- Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos.

Dica Alessi

-Para maior resistência e aumento da aderência, recomenda-se a aplicação de ALESSI FUNDO PREPARADOR considere as orientações indicadas na embalagem, antes da aplicação do Alessi Piso Premium nos acabamentos fosco suave e semibrilho.
 -Não aplique Alessi Pisos Premium sobre substratos esmaltados, vitrificados e sem porosidade, tais como concreto ou cimento usinado.