



Indicação de uso

ALESSI PINTURA IMPERMEÁVEL PREMIUM: foi especialmente desenvolvida para quem busca uma tinta flexível e impermeável que sela, pinta, cobre e previne fissuras. Impermeabiliza a superfície, protegendo contra batida de chuva, impedindo a penetração de umidade evitando problemas como mofo, bolhas e descascamento. É a tinta para quem quer proteger as paredes externas da casa contra as ações do tempo. É um produto de alta performance formulado a partir de resinas acrílicas especiais para impermeabilização, proteção e embelezamento de superfícies externas de alvenaria, reboco, blocos e calhas de concreto, telhas de fibrocimento, pré-moldados, tijolos, cerâmicas não esmaltadas, massa acrílica, tubos de pvc dentre outros. Acabamento: fosco.

Principais atributos

Proteção Contra Batida de Chuva - Paredes Protegidas	Proteção Ultra Violeta - Redução Térmica
Super Proteção Elastomérica Anti Fissuras	
Externo.	Acabamento fosco.

Informações Técnicas

Categoria: premium.

Composição: emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, cargas minerais, coalescente e água.

Cores disponíveis: branco.

Peso específico: 1,25-1,35 g/cm³

Sólidos por peso: 45-50%

Sólidos por volume: 30-40%

VOC: <10 g/litros

Informações de Aplicação

Rendimento por demão	Aplicação	Demãos	Diluição com água potável	Secagem*
18Kg: até 200m ² /demão. 3,6Kg: até 40m ² /demão.	Rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.	2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície.	1º demão: diluir de 20 a 30%. Demais demãos: diluir 10%.	Ao toque: 2 horas. Entres demãos: 4 horas. Final: 12 horas.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Preparação da Superfície

ABNT 13245 - a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha.

- REBOCO NOVO: Aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: Raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo preparador para Paredes Premium.
- IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: Corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- SUPERFÍCIE COM MOFO: Limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
- SUPERFÍCIE COM BRILHO: Lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: Limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- SUPERFÍCIE COM UMIDADE: Identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- FIBROCIMENTO: Aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.
- LAJES: Lixar e eliminar o pó. Paredes e muretas devem ter os cantos arredondados. Ralos e canos também devem receber aplicação do produto. Caimentos com inclinação de mínimo 5°. Não diluir o produto.
- FISSURAS COM ATÉ 0,3mm DE ABERTURA: Aplicar uma demão de Alessi Pintura Impermeável Premium, diluído com 20 a 30% de água, e 2 a 3 demãos diluído com 10% de água para o acabamento.
- TRINCAS COM ABERTURA MAIOR QUE 0,3MM: Proceder a abertura da trinca e correção com obra civil. Selar e aplicar acabamento conforme sistema de aplicação.

Advertência no uso e manuseio

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Atenção! Sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia;
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem;
- Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos.