



Indicação de uso ALESSI SELADOR ACRÍLICO PREMIUM: indicado para selar superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto e concreto aparente. Possui ótimo poder de enchimento e é de fácil aplicação.

Principais atributos

- o Aumenta o rendimento da tinta
 - o Ótima Aderência
 - o Sela a uniformiza a absorção
 - o Fácil de aplicar
- 🏠 Exterior e Interior

Informações Técnicas

Classificação: NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.1.2.5. **Categoria:** premium.

Composição: emulsão acrílica modificada, aditivos, pigmentos, cargas minerais, coalescente e água.

Cores disponíveis: conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores

Peso específico: 1,25-1,35 g/cm³ **Sólidos por peso:** 40-45 %

Sólidos por volume: 20-25 % **VOC:** <10 g/litros

Informações de Aplicação

Rendimento** por demão	Aplicação	Demãos	Diluição com água potável	Secagem*
18L: 90 a 120m ² 14L: 70 a 93,4m ² 3,6L: 18 a 24m ²	Rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.	1	10 a 20%	Ao toque: 2 horas. Final: 24 horas.

*Cura total - varia dependendo do tipo e condições do substrato, assim como das condições climáticas. **O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador.

Preparação da Superfície

(Norma ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha.

- Reboco novo: aguardar cura total no prazo mínimo de 30 dias - pH máximo 10,0. Remova partes soltas.
- Repinturas: lave para remover os contaminantes, enxágue com água e aguarde a secagem. Áreas com brilho, lixe até a eliminação do brilho, remova o pó de lixamento. Remova tinta solta. Remova todo o mofo lavando e limpando com uma solução 1: 1 de água sanitária e água limpa. Lave a superfície com água limpa e deixe secar por 24 horas.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto que você tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Advertência no uso e manuseio

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas.
- Evitar retoques isolados após a secagem do produto.
- Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização.
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.
- Em caso de derramamento, controle com areia.