



### Indicação de uso

ALESSI CIMENTO QUEIMADO é um produto que proporciona um efeito decorativo contemporâneo. Você pode deixar seu ambiente muito mais moderno e sofisticado. O produto pode ser aplicado em ambientes externos e internos de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex.

### Principais atributos

- Acabamento Sofisticado - Paredes Perfeitas
- Prático & Sem Sujeira - Fácil Manuseio
- Criativo - Efeitos Decorativos
- Acabamento final depende do efeito escolhido.
- Exterior e Interior.

### Informações Técnicas

**Classificação:** norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.6.1.

**Composição:** emulsão acrílica modificada, aditivos, pigmentos, cargas minerais, coalescente e água.

**Cores disponíveis:** conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores

**Peso específico:** 1,55-1,60 g/cm<sup>3</sup>

**Sólidos por peso:** 55-65 %

**Sólidos por volume:** 35-45 %

**VOC:** <10 g/litros

### Informações de Aplicação

<b>Rendimento</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Demãos</b>	<b>Diluição</b> com água potável	<b>Secagem*</b>
De 1,6 a 1,8m <sup>2</sup> /Kg	Desempenadeira de aço com bordas arredondadas.	Aplicar 2 a 3 demãos.	Pronta para uso.	Ao toque: 1 hora. Entres demãos: 4 horas. Final: 24 horas.

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. \*Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

### Preparação da Superfície

(Norma ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo preparador para Paredes Premium.
- IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- SUPERFÍCIE COM MOFO: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
- SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- GESSO E FIBROCIMENTO: aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.
- FERRO NOVO, PINTADO OU COM FERRUGEM: lixar a superfície. No caso de ferrugem, remova totalmente utilizando lixa grana 100 e/ou escova de aço. Em seguida, aplique uma demão de Alessi Fundo Zarcão. Após secagem, lixar e remover todo o pó.
- MADEIRA NOVA OU PINTADA: para eliminar farpas, use uma lixa grana 180/240. Depois, aplique uma demão de Alessi Fundo Nivelador. Corrija as imperfeições com Alessi Massa Para Madeira. Após secagem, lixar e remover todo o pó.
- ALUMÍNIO, PVC E GALVANIZADOS: lixar e lavar com água e detergente, enxaguar e aguarde a secagem.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

### Recomendações de uso

- 1 - Com uma desempenadeira de aço com bordas arredondadas, espalhe o produto Alessi Cimento Queimado em camadas finas.
- 2 - Aguarde o intervalo de secagem entre de mãos de 4 horas e reaplique o produto em pequenas quantidades em movimentos aleatórios. Para alcançar maiores nuances repetir o procedimento.

### Advertência no uso e manuseio

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Em caso de aplicação nos acabamentos acetinado e semibrilho, na cor branca ou cores claras, sobre superfície com cor intensa já existente, recomenda-se a aplicação prévia do produto ALESSI SUPERIOR SUPER CLARAS FOSCO PREMIUM;
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem.
- Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto com nossa linha de produtos;