



Indicação de uso

ALESSI FUNDO ZARCÃO PREMIUM é indicado para superfícies ferrosas, internas e externas, novas ou com vestígios de ferrugem. Proteção anticorrosiva e antioxidante.

Principais atributos

- Preparação e tratamento da superfície.
- Ótima aderência
- Função anticorrosiva e oxidante
- Maior proteção
- 🏠 Exterior e Interior

Informações Técnicas

Classificação: NBR 11702 da ABNT tipo 4.1.1.2. **Categoria:** premium.


Composição: resina alquídica, pigmentos sintéticos, solvente alifático e secante (isento de chumbo).

Cores disponíveis: Laranja

Peso específico: 1,40-1,50 g/cm³ **Sólidos por peso:** 75-85 %

Sólidos por volume: 60-70 % **VOC:** <300 g/litros

Informações de Aplicação

 Informações de Aplicação	 Rendimento Por demão	 Aplicação	 Demãos	 Diluição com Alessi Aguarrás.	 Secagem*
	3,6L: 36 a 40m ² 0,900L: 9 a 10m ²	Rolo, pincel ou pistola.	1 a 2 demãos de acordo com o estado de superfície.	De 10 a 20%	Ao toque: 1 hora. Manuseio: 4 horas. Final: 24 horas.

O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. Para o Produto Esmalte Sintético Extra Rápido,*secagem entre demãos 45 minutos a 2hs. variando conforme as condições climáticas, camada aplicada, substrato e diluição.

Raspe para remover partes soltas. Lixe para eliminar o brilho, impurezas e para uniformizar a superfície.

Preparação da Superfície

- FERRO NOVO (SEM FERRUGEM): lixar a superfície, eliminar o pó e aplicar uma demão de Alessi Fundo Zarcão Premium. Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.
- FERRO COM FERRUGEM: fazer a total remoção da ferrugem utilizando lixa ou escova de aço. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Zarcão Premium. Após a secagem, lixar novamente a superfície e eliminar o pó.
- FERRO (REPINTURA): lixar a superfície e eliminar o pó.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho e rendimento do produto que você tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Advertência no uso e manuseio

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%.
- Condições climáticas menos favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa do ar elevada), podem causar o retardamento da secagem e cura deste produto.
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.