


Indicação de uso

A ISABELA TINTA ACRÍLICA PROFISSIONAL, foi especialmente desenvolvida para quem busca uma tinta de Qualidade e Economia. É uma tinta de Fácil Aplicação, rápida secagem e proporciona um belo acabamento. Possui Maior Resistência e cobertura. É ideal para paredes internas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex. Sua fórmula especial oferece fácil aplicação com baixo respingamento, minimizando desperdícios e sujeira durante a aplicação, garantindo um excelente rendimento e secagem rápida. Apresenta também alta resistência ao mofo. Acabamento: fosco.*SEM CHEIRO em até 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado.

Principais atributos

Baixo Respingo - Menos sujeira	Belo Acabamento - Ambientes renovados
Antimofo - Paredes protegidas	Acabamento Fosco
Interno	

Informações Técnicas

Classificação: NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.1.	Categoria: econômica.
Composição: emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, cargas minerais, coalescentes e água.	
Cores disponíveis: conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores	
Peso específico: 1,23-1,33 g/cm ³	Sólidos por peso: 20-37 %
Sólidos por volume: 10-25 %	VOC: <10 g/litro

Informações de Aplicação

Rendimento* Acabado considerando 3 demãos	Aplicação	Demãos	Diluição com água potável	Secagem**
18L: até 100m ² 3,6L: até 20m ² 16L: até 88,9m ² 3,2L: até 17,8m ²	Rolo de lã, pincel trincha ou pistola.	De 2 a 3 de acordo com o estado da superfície.	Pistola: diluir até 25%. Pincel ou Rolo de Lã: diluir de 20 a 30%.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 6 horas

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. *0 rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. **Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

Preparação da Superfície

(Norma ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador Para Paredes Premium.
- IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- SUPERFÍCIE COM MOFO: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
- SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- GESSO E FIBROCIMENTO: aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Advertência no uso e manuseio

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia;
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem;
- Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos.

Dúvidas e informações acesso nosso site: www.alessi.ind.br
ou entre em contato através do email: sac@alessi.ind.br